

Manner Flexible PVC X3548

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Lead-free oil resistant profile and tubing extrusion compound. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца Маслостойкий
Используется	Профили Трубка
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29 to 1.33	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	87		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638

1.52 mm	19.0	MPa	
100% Strain, 1.52 mm	8.89	MPa	

Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm)	380	%	ASTM D638
---	-----	---	-----------

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (100°C, 72 hr, in IRM 903 Oil)	-4.0	%	ASTM D471

Изменение максимального удлинения (100°C, 72 hr, in IRM 903 Oil)	-27	%	ASTM D471
--	-----	---	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-33.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

