

# Santoprene™ 201-67W171

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

## Описание материалов:

It is a soft, colorable thermoplastic vulcanized elastomer (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) series. This material is specially formulated for extrusion applications of low-density foamed profiles, with long-term sealing, low-temperature flexibility and thermal weldability. This brand of Sanduping TPV is a shear rate dependent product and is designated to be processed on a specially modified physical foaming extrusion line. This is a polyolefin-based material that can be recycled in the production process.

Главная Информация	
Характеристики	Перерабатываемые материалы
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Формование пенопласта

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.958	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw A, 15 seconds, 23°C, 2.00mm)	71		ISO 868

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (100% Strain, 23°C)	2.80	MPa	ASTM D412, ISO 37
Прочность на растяжение-Поперечный поток (Break, 23°C)	6.90	MPa	ASTM D412, ISO 37
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break, 23°C)	450	%	ASTM D412, ISO 37

Дополнительная информация
REACH 00. REACH 00.

Юридическое заявление

Инструкции по экструзии
Santoprene TPV PVC Santoprene TPV Santoprene TPV 5070111.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

