

MTEGRITY™ LLDPE LL240

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL240 is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LLDPE LL240 include containers and consumer goods.

Characteristics include:

Good UV Resistance

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Impact Resistant

UV Stabilized

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Добавка | UV Stabilizer | | |
| Характеристики | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Ударопрочность при низкой температуре | | |
| Используется | Контейнеры Барабаны Игрушки | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.940 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 17.9 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль-1% Secant | 758 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 52.2 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

