

## BP RPP 2009 GK BLK

Стекловолокно

Polypropylene

Buckeye Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Our Glass Reinforced product lines exhibit increased Tensile Strength, stiffness, and Heat Deflection. Highly optimized Glass Reinforced PP resins have successfully replaced engineering thermoplastics in numerous applications.

Features:

Good Flexural Strength

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Характеристики	Хорошая жесткость		
	Хорошая прочность		
Используется	Инженерные приложения		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0 to 12	g/10 min	ASTM D1238
Содержание черного углерода	1.0	%	ASTM D1603
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	> 1490	MPa	ASTM D790
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Содержание стекловолокна	16 to 22	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat