

## Paxon™ AF50-003

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

AF50-003 is a blow molded high density polyethylene copolymer containing antistatic agent. It has an excellent balance between stress cracking resistance, hardness and impact strength.

| Главная Информация  |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Добавка   | Антистатические свойства<br>Стабилизатор тепла |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение                           | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 0.950  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D4883      |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg)           | 0.33   | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Экологическое сопротивление<br>растрескиванию (100% Igepal) | 65.0   | hr                | ASTM D1693      |
| Механические  | Номинальное значение                           | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)                             | 27.0   | MPa               | ASTM D638       |
| Флекторный модуль   | 1200   | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие   | Номинальное значение                           | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение                                     | 189  | kJ/m <sup>2</sup> | ASTM D1822      |
| Тепловой  | Номинальное значение                           | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости  | < -76.0  | °C                | ASTM D746       |
| Викат Температура размягчения                               | 124  | °C                | ASTM D1525      |
| Юридическое заявление                                       |  |                   |                 |

本产品符合FDA,EU,HPFB等标准。

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

