

## WPP PP PPC3MF1.5-Black

15% слюды

Polypropylene Copolymer

Washington Penn Plastic Co. Inc.

### Описание материалов:

Properties shown below for this filled blend are typical for a 15% mica reinforced polypropylene copolymer. This product satisfies many application needs. Special compounds are available.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Слюда наполнитель, 15% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Сополимер
	Теплостойкость, высокая
	Термическая стабильность
Используется	Применение в автомобильной области
Внешний вид	Черный
	Доступные цвета
Формы	Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	14	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	30.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>2</sup>	2300	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	50	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	73.0	°C	ASTM D648

### Дополнительная информация

Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted

### NOTE

1.	50 mm/min
2.	1.3 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

