

## RTP 2800B-70A

Thermoplastic Vulcanizate

RTP Company

### Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

70 Shore A

### Главная Информация

Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

### Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.01	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.4 - 1.7	%	ASTM D955

### Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	74		ASTM D2240

### Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break, 3.20 mm)	4.48	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	350	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>3</sup>	21.9	kN/m	ASTM D624

### Воздействие

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact (3.20 mm)	No Break		ASTM D256
Незубчатый изод Impact (3.20 mm)	No Break		ASTM D4812

### Дополнительная информация

Moisture Content: <0.08%

### Иньекция

Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	79.4	°C
Время сушки	3.0 - 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	199 - 210	°C
Температура формы	10.0 - 79.4	°C
Давление впрыска	68.9 - 138	MPa

### NOTE

1.	C mold, 500 mm/min
2.	Mouth die C, 500 mm/min
3.	C mould

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

