

LNP™ THERMOCOMP™ PFW53U compound

15% стекловолокно; 25% волластонит (CaSiO₃)

Polyamide 6

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP THERMOCOMP PFW53U is a compound based on Nylon 6 resin containing Glass Fiber, Mineral. Added features of this material include: UV Stabilized.

Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound PFM-3253 UV

Product reorder name: PFW53U

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное		
Добавка	УФ-стабилизатор		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.47	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	8500	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	112	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.3	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	7290	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact ¹ (23°C)	5.5	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ² (1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span)	196	°C	ISO 75-2/Af
NOTE			
1.	80*10*4		
2.	80*10*4 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat