

Novalloy-A A5626

30% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Novalloy-A A5626 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon (ABS+Nylon) product filled with 30% glass fiber. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

| Главная Информация | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 30% наполнитель по весу | | | |
| Характеристики | Огнестойкий | | | |
| Формы | Гранулы | | | |
| Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.53 | -- | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 108 | 88.3 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 8130 | 7050 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 177 | 147 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | | ASTM D256 |
| -- | -- | 160 | J/m | |
| 23°C, 3.18 mm | 140 | -- | J/m | |
| Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 196 | 191 | °C | ASTM D648 |
| Воспламеняемость | Сухой | Состояние | Метод испытания | |
| Огнестойкость (0.750 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

