

Premier LD02023 - CM

Low Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

Описание материалов:

Premier LD02023 resins are clarity low density polyethylene film resins suitable for blown or cast thin film application. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация	
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Низкая плотность Средняя антиблокировка Средняя комбинация
Используется	Пленка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	207	MPa	
TD	228	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	24.1	MPa	
TD : Break	20.7	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	250	%	
TD : Break	600	%	
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	350	g	

TD	200	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	5.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

