

Hanwha Total PE PE20

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

Описание материалов:

PE20 is an easy peelable polypropylene compound is a blown and cast film resin designed to be a sealing layer for lidding or pouch applications. As a seal layer, this compound offers an extremely stable sealing strength over a wide range of heat seal temperature as well as clean and easy opening.

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Добавка | Антиоксидант Средний антиблок Средняя комбинация |
| Характеристики | Антиоксидант Хорошее тепловое уплотнение Средняя антиблокировка Средняя комбинация |
| Используется | Литая пленка Крышки |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Выдувная пленка Литая пленка |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------|------------|
| Плотность | 0.920 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 2.7 | g/10 min | ASTM D1238 |

| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|------|----|---|------------|
| Haze | 20 | % | ASTM D1003 |
|------|----|---|------------|

| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------|----------------------|-------------------|
|-----------|----------------------|-------------------|

| | | |
|------------------------------|------------|----|
| Зона цилиндра 1 темп. | 185 | °C |
| Зона цилиндра 2 температура. | 195 | °C |
| Зона цилиндра 3 темп. | 205 | °C |
| Температура адаптера | 205 | °C |
| Температура матрицы | 175 to 180 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

