

## Geon™ Vinyl Flexible 90071

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible 90071 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible 90071 include automotive and outdoor applications. Primary characteristic: high gloss.

Главная Информация			
Характеристики	Глянцевый		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная внешняя отделка Молдинги Beltline Наружное применение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	19.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	260	%	ASTM D638
Сопrotивление разрыву <sup>3</sup>	65.0	kN/m	ASTM D1004
Грибковое сопротивление	Pass		ASTM G21
Гибкость при низкой температуре <sup>4</sup> (-29°C, 508.0 µm)	Pass		
Летучие потери <sup>5</sup> (105°C, 1.91 mm)	0.34	%	ASTM D1203B
Ксеноновый атмосферомер <sup>6</sup>	Pass		SAE J1960
NOTE			
1.	Type IV, 510 mm/min		
2.	Type IV, 510 mm/min		
3.	Die C, 2 in/min		
4.	4 hr, 12 mm		
5.	Method A		
6.	Exterior, 2500 kJ/m <sup>2</sup> , All Colors, dE* < 3.0		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

