

ALTECH® PP-B A 4430/120 MR30 UV

20% карбонат кальция; 10% тальк

Polypropylene Copolymer

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALTECH® PP-B A 4430/120 MR30 UV is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) product filled with 20% calcium carbonate and 10% talc. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALTECH® PP-B A 4430/120 MR30 UV include appliances and housings.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Copolymer

UV Stabilized

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 20% наполнитель по весу Тальк, 10% наполнитель по весу		
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Сополимер		
Используется	Приборы Корпуса		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	16.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	30	%	ISO 527-2
Флекторный стресс	35.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	4.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	55	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	75.0	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Индекс воспламеняемости провода свечения (1.00 mm)	750	°C	IEC 60695-2-12
--	-----	----	----------------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура сушки

Circulation Dryer

80.0 to 120

°C

Desiccant Dryer

80.0 to 120

°C

Время сушки

Circulation Dryer

2.0 to 4.0

hr

Desiccant Dryer

2.0 to 3.0

hr

Температура обработки (расплава)

200 to 270

°C

Температура формы

20.0 to 90.0

°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

