

QAMAR FC21HN

Linear Low Density Polyethylene

SPDC Ltd.

Описание материалов:

QAMAR FC21HN is a linear low density polyethylene material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Europe or Asia Pacific region. The processing method is blow molded film.

The main features of QAMAR FC21HN are:

Antiblock software

slide

Transparency

The typical application fields of QAMAR FC21HN are: movies

Главная Информация			
Добавка	Антикачающий агент Противоскользящий агент		
Характеристики	Гладкость Устойчивость к царапинам Универсальный Средняя прозрачность		
Используется	Пленка Универсальный		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ISO 1872-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	55		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	9.00	MPa	ISO 1872-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 430	%	ISO 1872-2
Флекторный модуль	200	MPa	ISO 1872-2
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	30	µm	
Модуль растяжения			ISO 527-3
MD : 30 µm	190	MPa	ISO 527-3
TD : 30 µm	220	MPa	ISO 527-3

Tensile Stress			ISO 527-3
MD: Break, 30 μ m	55.0	MPa	ISO 527-3
TD: Break, 30 μ m	40.0	MPa	ISO 527-3
Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD: Break, 30 μ m	550	%	ISO 527-3
TD: Break, 30 μ m	850	%	ISO 527-3
Ударное падение Dart (30 μ m)			ISO 7765-1
MD : 30 μ m	30	N	ISO 6383-2
TD : 30 μ m	160	N	ISO 6383-2
Elmendorf Tear Strength			ISO 6383-2
Тепловой			Номинальное значение
Единица измерения			Метод испытания
Температура ломкости	< -70.0	°C	ISO 974
Викат Температура размягчения	102	°C	ISO 306
Температура плавления	122	°C	ISO 11357-3
Оптический			Номинальное значение
Единица измерения			Метод испытания
Haze (30.0 μ m)	11	%	ISO 14782
Инструкции по экструзии			

Resin Temperature: 200°C Blow up ratio: 2.0 Extruder: 40 mm, L/D=24 Die Diameter: 75mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

