

Surlyn® 1605

Ionomer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

Surlyn® 1605 is available for use in conventional blown, cast film, sheet extrusion and coextrusion equipment. It is also used in extrusion coating and coextrusion coating equipment designed to process polyethylene and ethylene copolymer type resins.

Главная Информация			
Используется	Пленка Литая пленка Лист Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1330 (a)		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка Кокэструзионное формование Литая пленка Экструзионный лист Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Тип иона	Sodium		
Freezing Point			
--	67	°C	ISO 3146
--	67	°C	ASTM D3417
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	64.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура плавления	95.0	°C	ASTM D3417, ISO 3146
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	160	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	210	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	235	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	235	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	235	°C	

Температура адаптера	235	°C
Температура расплава	185 - 285	°C
Температура матрицы	235	°C

Инструкции по экструзии

Blown Film Processing Paramters:Feed Temperature: 135°CSecond Zone Temperature: 160°CThird Zone Temperature: 185°CFourth Zone Temperature: 185°C Fifth Zone Temperature: 185°CAdapter Temperature: 185°C Die Temperature: 185°C Extrusion Coating/Laminating Processing Parameters:Feed Temperature: 160°CSecond Zone Temperature: 210°CThird Zone Temperature: 260°CFourth Zone Temperature: 285°C Fifth Zone Temperature: 285°CAdapter Temperature: 285°C Die Temperature: 285°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

