

# Adsyl 7410 XCP

Polyolefin

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

Adsyl 7410 XCP is a new advanced polyolefin, specially designed for use as a sealing layer in co-extruded film applications.

This grade features a very low seal initiation temperature (75°C) and excellent optical properties.

It does not contain slip or anti-block additives.

For regulatory information please refer to Adsyl 7410 XCP Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Характеристики	Термогерметичность при низкой температуре Оптика		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Ламинаты Термоусадочная пленка Стационарные принадлежности		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка Созэкструдированная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.5	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	
Модуль растяжения			ISO 527-3/25
MD : 50 µm, Cast Film	220	MPa	
TD : 50 µm, Cast Film	220	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-3/500
MD : Yield, 50 µm, Cast Film	13.0	MPa	
TD : Yield, 50 µm, Cast Film	13.0	MPa	
MD : Break, 50 µm, Cast Film	36.0	MPa	

TD : Break, 50 µm, Cast Film	36.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 527-3/500
MD : Yield, 50 µm, Cast Film	19	%	
TD : Yield, 50 µm, Cast Film	16	%	
MD : Break, 50 µm, Cast Film	850	%	
TD : Break, 50 µm, Cast Film	850	%	
Температура инициализации уплотнения	75.0	°C	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	52.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	96.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	127	°C	ISO 11357-3
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°, 50.0 µm, Cast Film)	95		ASTM D2457
Haze (50.0 µm, Cast Film)	0.30	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

