

# 3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2124

Fluoroelastomer

3M Advanced Materials Division

## Описание материалов:

3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2124 is a dipolymer made from hexafluoropropylene and vinylidene fluoride. FC 2124 has an incorporated bisphenol cure system

Special Features

Composition: dipolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene

Proprietary incorporated cure technology

Excellent hot tear properties for moulding articles with complex geometric profiles

Process target: injection and transfer moulding, extrusion, bonding and calendaring

Faster curing version of 3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2123

Clean running with excellent mould release

Excellent compression set resistance for moulded goods

Typical Applications

3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2124 is suitable for the manufacture of moulded goods and products which require a good bonding between rubber and metal.

Главная Информация	
Характеристики	Сплоченность Хорошая производительность при потере
Используется	Склеивание
Внешний вид	Непрозрачный Белый
Формы	Толстый лист
Метод обработки	Экструзия Литье из смолы Каландрирование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.80	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Вязкость Mooney (ML 1+10, 121 °C)	23	MU	Internal method
Содержание фтора	66	%	Internal method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	3.60	MPa	ASTM D412A
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	16.5	MPa	ASTM D412A
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	300	%	ASTM D412A

Комплект сжатия			ASTM D1414
200°C, 70 hr <sup>4</sup>	22	%	ASTM D1414
200°C, 70 hr <sup>5</sup>	20	%	ASTM D1414

#### NOTE

1. D mould
2. Die D
3. D mould
4. Post cured 16 hours @ 230°C
5. Post cured 24 hours @ 260°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat