

Lucky Enpla LMF6300

30% полезных ископаемых

Polypropylene

Lucky Enpla Co LTD

Описание материалов:

Lucky Enpla LMF6300 is a polypropylene product that contains 30% mineral fillers. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. Lucky Enpla LMF6300 applications include electrical/electronic applications and the automotive industry.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный наполнитель, 30% наполнитель по весу | | |
| Используется | Электрическое/электронное применение Применение в автомобильной области | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.10 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.70 - 1.2 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ | 34.3 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль ² | 3140 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength ³ | 50.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Незубчатый изод Impact (6.35 mm) | 25 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 140 | °C | ASTM D648 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 70.0 - 90.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 - 3.0 | hr | |
| Задняя температура | 200 - 220 | °C | |
| Средняя температура | 200 - 220 | °C | |
| Передняя температура | 210 - 230 | °C | |
| Температура сопла | 210 - 230 | °C | |
| Температура формы | 30.0 - 60.0 | °C | |
| Back Pressure | 0.490 - 1.47 | MPa | |
| Screw Speed | 40 - 70 | rpm | |

Инструкции по впрыску
Resin Temperature: 210-230°C Injection Pressure (1st Pressure): 500-800 kg/cm² Injection Pressure (2nd Pressure): 300-600 kg/cm²

NOTE

- | | |
|----|-----------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 30 mm/min |
| 3. | 30 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat