

Huaфон HF-3H80A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Operation: Extrusion, solvent processing

Characteristics: Excellent physical properties, Good initial strength & solvent solubility, Low temperature lamination

Applications: Low temperature chemical sheet, Fire hose co-extrusion, Hotmelt adhesive film, Seam sealing tape, Fabrics lamination, etc.

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Шланг		
	Ламинаты		
Метод обработки	Кокэкструзия		
	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плавкий объем-расход (MVR) (150°C/2.16 kg)	33.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	79		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	11.0	MPa	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Softening Point - Ring-and-Ball Apparatus	134	°C	ASTM D36-95
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (25°C)	0.035	Pa·s	ASTM D1084
Tack Free Time	8.0	min	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

