

Zhongfa PP FR-08

Polypropylene

Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd.

Описание материалов:

Zhongfa PP FR-08 is a polypropylene material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

The main features of Zhongfa PP FR-08 are:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Typical application areas include:

Electrical/electronic applications

electrical appliances

Главная Информация	
UL YellowCard	E228261-229892
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
Используется	Электрическое/электронное применение Электроприборы
Номер файла UL	E228261
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	4.8	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.7	%	ASTM D955

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	31.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	26	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	35.0	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	130	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	135	°C	ASTM D1525

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-2	UL 94

Дополнительная информация		
Notched Izod Impact, ASTM D256: 6 kJ/m ² Unnotched Izod Impact, ASTM D256: 74 kJ/m ²		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения

Температура сушки	85.0 - 90.0	°C
Время сушки	2.0 - 3.0	hr
Температура обработки (расплава)	185 - 215	°C
Температура формы	40.0 - 80.0	°C
Давление впрыска	60.0 - 90.0	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat