

## Epoxies, Ect. 20-2028

Polyurethane

Epoxies, Etc.

### Описание материалов:

20-2028 is a light weight, two component, closed cell, liquid urethane foaming resin system designed for potting and encapsulating. The density is 11 pounds per cubic foot.

20-2028 is a water blown rigid foam that does not contain any hydrochlorofluorocarbon (HCFC). It is also safer to use since it does not utilize MOCA or TDI.

20-2028 has been formulated for ease in handling with a convenient 1:1 mix ratio, low viscosity, and short demolding time. Castings can be hand poured or machine dispensed.

Features:

Excellent chemical solvent and moisture resistance

Outstanding thermal shock resistance

Good impact resistance

Very good electrical insulation value

Very fast curing

Главная Информация	
Характеристики	Электрически изолирующий Быстрое лечение Хорошая ударпрочность Хорошая термостойкость Низкое поглощение воды Низкая вязкость Полужесткие
Используется	Электрическое/электронное применение Пена
Внешний вид	Загар
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Теплопроводность	0.040	W/m/K
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	250	cP
Время демолд	10	min
Время крема	1.0	min
Operating Temperature	-50.0 to 150	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения

Цвет	Tan	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	1.0	
Part B	1.0	
Плотность <sup>1</sup> (25°C)	1.23	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
25°C <sup>2</sup>	0.20	Pa·s
25°C <sup>3</sup>	1.4	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	0.414	MPa
Относительная проницаемость (1 MHz)	1.25	
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	5.0E-3	

#### NOTE

1. Mixed
2. Part B
3. Part A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

