

Generic Epoxy - Ceramic Bead

Керамическая бусина

Епоху; Epoxide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Epoxy - Ceramic Bead
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Керамическая бусина		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (23°C)	87 to 90	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие (23°C)	75.8 to 108	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	118 to 232	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (23°C)	28 to 46	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

