

ELASTOSIL® R 861/60

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Hoses, Automotive, Automotive & Transportation

Membranes, Automotive & Transportation

Membranes, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Photocopier Rolls, Printing Industry

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Automotive, Automotive & Transportation

Extrudates, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Cable, general purpose, Plastics and Rubber Processing

Cable, general purpose, Energy & Electrical Engineering

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Cable, general purpose, Construction

Cable, general purpose, Automotive & Transportation

Главная Информация

Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Высокая эластичность
	Комплект низкого сжатия
Используется	Автомобильные Приложения
	Уплотнение
	Прокладки
	Шланг
	Мембраны
	Профили
	Уплотнения
	Клапаны/Детали Клапана
Применение проводов и кабелей	
Метод обработки	Каландрирование
	Прессформа сжатия
	Экструзия
	Пресс-форма
	Экструзионный профиль
	Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.16	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	8.30	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	370	%	DIN 53504
Комплект сжатия	16	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	16.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	53	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat