

DIOSHY® TPO F990-OS

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

DIOSHY Co.,Ltd.

Описание материалов:

DIOSHY® TPO F990-OS is a Thermoplastic Polyolefin Elastomer (TPO (POE)) material. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Внешний вид	Полупрозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.888	g/cm ³	JIS K6301
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.1	g/10 min	JIS K7210
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			JIS K6301
Shore A	90		
Shore D	45		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K6310
100% Strain	10.8	MPa	
300% Strain	3.43	MPa	
Прочность на растяжение	11.6	MPa	JIS K6310
Удлинение при растяжении (Break)	730	%	JIS K6310
Tear Strength	130	kN/m	JIS K6310
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	23	%	JIS K6301

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

