

LNP™ LUBRICOMP™ KL004U compound

Acetal (POM) Copolymer

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP* KL004U is a compound based on Acetal Copolymer resin containing PTFE. Added features of this material include: Internally Lubricated. This grade was previously found under the LNP Fulton* Tradename.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound 404 UV

Product reorder name: KL004U

Главная Информация			
Добавка	Ptfе лубрикант		
Характеристики	Смазка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow: 24 hours	2.0 - 2.5	%	ASTM D955
Transverse flow: 24 hours	2.0 - 2.5	%	ASTM D955
Vertical flow direction: 24 hours	2.0 - 2.5	%	ISO 294-4
Flow direction: 24 hours	2.0 - 2.5	%	ISO 294-4
Поглощение воды			
24 hr, 50% RH	0.15	%	ASTM D570
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.26	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- 1	2140	MPa	ASTM D638
--	2400	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield	51.1	MPa	ASTM D638
Yield	47.3	MPa	ISO 527-2
Fracture	50.9	MPa	ASTM D638
Fracture	46.5	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Yield	11	%	ASTM D638
Yield	9.6	%	ISO 527-2
Fracture	18	%	ASTM D638
Fracture	23	%	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	2070	MPa	ASTM D790

--	2600	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	75.6	MPa	ASTM D790
--	79.3	MPa	ISO 178
Коэффициент трения			
With self-dynamics	0.29		ASTM D3702 Modified
With Self-Static	0.15		ASTM D3702 Modified
Коэффициент износа-Шайба	15.0	10 ⁻¹⁰ in ⁵ -min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	43	J/m	ASTM D256
23°C ²	4.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact			
23°C	650	J/m	ASTM D4812
23°C ³	45	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Energy at Peak Load	6.40	J	ASTM D3763
--	0.770	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm	157	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	99.4	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 64.0mm span ⁴	98.0	°C	ISO 75-2/ Af
Линейный коэффициент теплового расширения			
Flow: -40 to 40°C	1.1E-4	cm/cm/°C	ASTM E831, ISO 11359-2
Lateral: -40 to 40°C	1.1E-4	cm/cm/°C	ASTM E831, ISO 11359-2
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки			
	82.2	°C	
Время сушки			
	4.0	hr	
Задняя температура			
	177 - 188	°C	
Средняя температура			
	193 - 204	°C	
Передняя температура			
	210 - 221	°C	
Температура обработки (расплава)			
	199 - 216	°C	
Температура формы			
	82.2 - 110	°C	
Back Pressure			
	0.172 - 0.344	MPa	
Screw Speed			
	30 - 60	rpm	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	80*10*4		

3.	80*10*4
4.	80*10*4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

