

Ferro Nylon RNY20MA

20% стекловолокно

Polyamide 66

Ferro Corporation

Описание материалов:

Ferro Nylon RNY20MA is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 20% glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.40	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	86		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	124	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	5520	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	193	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	75	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C, 3.05 mm)	690	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	0.791	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	254	°C	
1.8 MPa, Unannealed	246	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.10	%	
Задняя температура	266 to 277	°C	
Средняя температура	266 to 277	°C	
Передняя температура	266 to 277	°C	
Температура сопла	260 to 282	°C	
Температура формы	65.6 to 82.2	°C	
Давление впрыска	3.45 to 10.3	MPa	

Back Pressure

0.345 to 0.689

MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat