

Ultramid® B36 LN

Polyamide 6

BASF Corporation

Описание материалов:

Ultramid® B36 LN is a polyamide 6 grade of intermediate to high viscosity that is well suited for the production of cast and blown film. Clarity and thermoformability are enhanced by the incorporation of nucleating and slip agent.

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент (400 ppm) Агент скольжения (400 ppm)
Характеристики	Ядро Гладкость Маслостойкость Средняя и высокая вязкость
Используется	Пленка Литая пленка
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1500 Европа 2002/72/EC
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.78	g/cm ³	ISO 60
Поглощение воды			ISO 62
Saturated, 23°C	9.5	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.6	%	ISO 62
Номер вязкости (H2SO4 (Sulphuric Acid))	210 - 226	cm ³ /g	ISO 307
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146
-----------------------------	-----	----	----------

Дополнительная информация

Density, ISO 1183: 1.12 to 1.15 g/cm³Extractables, ISO 6427, chips not ground/16h: 0.6%Film Grade, BASF Method: 1 to 3 mm²/kgLubricant, BASF Method: 250 to 550 mg/kgMoisture Content, ISO 15512: 0.06%Nucleating Agent, BASF Method: 250 to 550 mg/kgPellet Shape: RoundPellet Size: 2 to 2.5 mmRelative Viscosity, 1% (m/v) in 96% (m/m) sulfuric acid, ISO 307: 3.49 to 3.71

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

