

Laser+® HS Ti818 (G51A)

Polyethylene Terephthalate

DAK Americas LLC

Описание материалов:

Laser+® HS Ti818 (G51A) is a Polyethylene Terephthalate (PET) material. It is available in Latin America or North America for injection stretch blow molding.

Important attributes of Laser+® HS Ti818 (G51A) are:

Copolymer

Eco-Friendly/Green

Food Contact Acceptable

Typical applications include:

Containers

Food Contact Applications

Packaging

Главная Информация			
Характеристики	Без Сурьмы Сополимер Приемлемый пищевой контакт Перерабатываемый материал		
Используется	Контейнеры Упаковка		
Рейтинг агентства	FDA FCN 85		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Bulk Density	897	kg/m ³	Internal Method
Ацетальдегид	< 2.0	ppm	Internal Method
Цвет			Internal Method
CIE b*	-5.0 to -1.0		
CIE L*	76 to 80		
Crystallinity	> 45	%	Internal Method
Внутренняя вязкость	0.77 to 0.81	dl/g	Internal Method
Содержание влаги-Как упаковано	< 0.25	wt%	Internal Method
Размер частиц-Форма (цилиндрическая)	3x2x2	mm	Internal Method
Размер чипа-Номинальная	59.0	count/g	Internal Method
Штрафы-Как упаковано, 24 размера сетки	< 0.1	wt%	Internal Method

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	240	°C	Internal Method

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	149 to 171	°C
Время сушки	4.0 to 6.0	hr
Dew Point	< -36.7	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat