

## Caltex PP H240M

Polypropylene Homopolymer

GS Caltex

### Описание материалов:

Caltex PP H240M is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in Asia Pacific for cast film. Primary attribute of Caltex PP H240M: Homopolymer.

Typical applications include:

Film

Packaging

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Литая пленка		
	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Замена металла		
	Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.903	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.5 to 1.9	%	
Across Flow	1.5 to 1.9	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	36.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	10	%	
Break	> 500	%	
Флекторный модуль	1470	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения	0.70		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-MD	873	MPa	ASTM D882
Температура инициализации уплотнения	150	°C	Internal Method

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	26	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	124	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	152	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	0.50	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

