

## Buna® EP T 9650

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

### Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), with ethylidene norbornene (ENB) as diene; amorphous; high viscosity, designed for extrusion applications where low temperature properties are required.

Главная Информация			
Характеристики	Аморфный Вязкость, высокая		
Формы	Сумка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.858	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+8, 150°C)	54 - 66	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	49.0 - 57.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	5.4 - 7.6	wt%	ASTM D6047

### Дополнительная информация

Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.5%Stabilizer: Non-stainingVolatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.5 wt%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

