

## En Chuan 6123TA-D

30% стекловолокно

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

### Описание материалов:

This resin is a thixotropic, pre-accelerated, non-waxed, orthophthalic unsaturated polyester resin. It shows excellent performances in fishing boats, yachts, spray-up and hand lay-up applications. It has outstanding characteristics of non-sagging and dipping. This resin has obtained the DNV Type Approval Certificate.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Тиксотропный Тип фталевой кислоты
Используется	Оборудование для водных видов спорта Спортивные товары Применение рыболовства

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость барколя <sup>1</sup>	45	Internal method

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
-- <sup>2</sup>	3800	MPa	ASTM D790
-- <sup>3</sup>	7850	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
-- <sup>4</sup>	130	MPa	ASTM D790
-- <sup>5</sup>	206	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке <sup>6</sup> (1.8 MPa, Unannealed)	65.0	°C	ASTM D648

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Тиксотропный индекс (25°C)	2.00 - 3.00	
Red Accelerator, CO-ocт (CO 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость (25°C)	0.20 - 0.70	Pa·s
Gel Time (25°C)	12 - 22	min

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения		

-- 7	3500	MPa
-- 8	9810	MPa
Прочность на растяжение		
-- 9	69.6	MPa
-- 10	108	MPa
Удлинение при разрыве		
-- 11	1.8	%
-- 12	2.1	%

## NOTE

1.	Barcol 934-1 , Unfilled
2.	Unfilled
3.	Filled
4.	Unfilled
5.	Filled
6.	Unfilled
7.	Unfilled
8.	Filled
9.	Unfilled
10.	Filled
11.	Filled
12.	Unfilled

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

