

## Manner Flexible PVC V847

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: Lead-free UL 105°C THHN/THWN/THWN-2 insulation compound. Manner V847 is UL QMTT2 recognized for THWN on all wire sizes and THWN-2 on 8AWG and larger wire sizes. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS)directive.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Рейтинг агентства	UL QMTT2 Тип UL THHW UL тип THW Тип UL THWN Тип UL TW		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29 to 1.33	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore C	77 to 83		
Shore C, 10 sec	65 to 71		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 0.762 mm)	17.2	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 0.762 mm)	25.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	280	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (136°C, 168 hr)	-4.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе (136°C, 168 hr)	-5.0	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-15.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	29	%	ASTM D2863

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

