

Devcon Ultra Quartz™

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

A heavy-duty, premium floor patching system (includes primer)

Intended Use:

Used to repair concrete in chemical environments where heavy concentrations of acids, alkalis, and hydrocarbons are destroying the floor. Ideal for rebuilding floors around acid dip tanks, pump pads, and secondary containment areas.

Product features:

Trowelable to a non-porous finish

9000 psi compression strength

Superior adhesion to cured concrete

Non-sag formulation

Outstanding resistance to acids, alkalis, water, oils, solvents, chemicals

Главная Информация			
Характеристики	Основа для защиты от растворителей Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Сопротивление щелочи Стойкость к кислоте Маслостойкость		
Используется	Обслуживание/ремонт пола		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance			
Dry	121	°C	
Wet	49	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	95		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие	62.1	МПа	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Resin	Mixing ratio by weight: 2.0		
Hardening method	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок службы горшка (24°C)	60	min	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Cured 7 days @ 75°F			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	

Время отверждения (24°C)

16

hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

