

CoREZYN® COR31-DA-470

Thermoset Polyester
Interplastic Corporation

Описание материалов:

CoREZYN also supplies isophthalic and orthophthalic polyester resins for applications used in less severe environments. End-use applications include beams, pipes, channels, tubing and more.

Главная Информация	
Характеристики	Изофталеновая Средняя реактивность Средняя вязкость
Используется	Трубопроводы Трубка

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Gel to Peak	0.8 to 2.0	min
Нелетучее содержание	67 to 71	%
Пик Exotherm	210 to 232	°C

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость (25°C, Brookfield HBT)	2.5 to 3.1	Pa·s
Gel Time ¹	3.0 to 6.0	min

NOTE

1. SPI gel time run in 180°F (82°C) water bath, catalyzed with 1.0 phr of 98% benzyol peroxide, minutes.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

