

## ALFATER XL® A70I 4PA0000

Thermoplastic Vulcanizate

ALBIS PLASTIC GmbH

### Описание материалов:

ALFATER XL®A70I 4PA0000 is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. ALFATER XL®The application areas of A70I 4PA0000 include electrical/electronic applications, engineering/industrial accessories, construction applications, sealing applications and the automotive industry.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

Low emissions

Главная Информация			
Характеристики	Низкая волатильность Хорошая окраска Озоновая защита Сопротивление щелочи		
Используется	Ручка Штепсельная Вилка Электрическое/электронное применение Машина/механические детали Строительные материалы Область архитектурного применения Соединитель Уплотнение Применение в автомобильной области		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.90	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	5.50	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	580	%	ISO 37

Комплект сжатия <sup>1</sup> (100°C, 22 hr)	50	%	ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-40 - 125	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки-Циркуляционная сушилка	70 - 80	°C	
Время сушки-Циркуляционная сушилка	2.0 - 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	215 - 240	°C	
Температура формы	70 - 90	°C	
NOTE			
1.	25%		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

