

## Pebax® Clear 300

Polyether Block Amide

Arkema

### Описание материалов:

Pebax® Clear 300 combines high transparency level with the unique performance of Pebax®, thermoplastic elastomer made of flexible polyether and rigid polyamide.

Main Applications:

Sport shoes

Ski shoes

Главная Информация			
Характеристики	Высокая четкость		
Используется	Обувь		
	Спортивные товары		
	Применение термоформования		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.6	%	ISO 62
Поглощение воды-50% R.H. (20°C)	0.70	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore D	59		
Shore D, 15 sec	53		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	49.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 350	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	210	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	119	°C	ISO 306

Температура плавления	160	°C	ISO 11357-3
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	60.0	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	210 to 270	°C	
Температура формы	< 30.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat