

Sylvin 7844-85C Natural

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 7844-85C Natural Is A Non Ortho Phthalate Plasticized Vinyl Compound Formulated For Injection Molding Applications Such As Power Supply Plugs And Strain Reliefs. This Compound Has A Underwriters Laboratories Listing As A Recognized Component.

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор		
Характеристики	Пластик		
Используется	Штепсельная Вилка		
	Электрическое/электронное применение		
	Средства для снятия усталости		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.49	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw C	85		ASTM D2240
Shaw C, 10 seconds	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	16.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	210	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	102	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	177 - 191	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

