

MAJORIS DN060 BLACK 8229

Polypropylene Copolymer

AD majoris

Описание материалов:

DN060 BLACK 8229 is a polypropylene heterophasic copolymer (block copolymer) characterised by high impact strength combined with high stiffness . The product is available in beige (DN060 BLACK 8229) but other colours can be supplied on request.

APPLICATIONS

DN060 BLACK 8229 has been developed especially for demanding applications in automotive industry.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер Высокая ударопрочность Высокая жесткость Перерабатываемый материал		
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Бежевый Черный Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.0 to 2.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	91		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1400	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	6.0	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C	4.5	kJ/m ²	
23°C	9.0	kJ/m ²	
Многоосная инструментальная Энергия удара			ISO 6603-2

-20°C, Total Penetration Energy	10.0	J	
0°C, Total Penetration Energy	13.0	J	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	92.0	°C	ISO 75-2/B
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	230 to 260	°C	
Температура формы	10.0 to 30.0	°C	
Скорость впрыска	Fast		
Удерживающее давление	20.0 to 50.0	МПа	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

