

BP RPP 4012 T BLK

40% тальк

Polypropylene

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Our Talc Filled product lines exhibit excellent properties such as high stiffness surface aesthetics, low coefficient of thermal expansion, low shrinkage, improved scratch and mar resistance, and resistance to some aggressive chemical agents. Buckeye Polymers can also customize these materials through the addition of UV packages, custom color matching, and processing additives.

Features

Increased Stiffness and Heat Deflection UV Resistance, Good Industrial, Appliance, Construction Markets Scratch and Mar Resistance, Good

Тальк, 40% наполнитель по ве	есу	
Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
		Высокая жесткость
Низкая усадка		
Приятный внешний вид		
Устойчивость к царапинам		
Компоненты прибора		
Приборы		
Применение конструкции		
Промышленное применение		
Черный		
Литье под давлением		
Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
1.22 to 1.28	Единица измерения g/cm³	Метод испытания ASTM D792
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**
1.22 to 1.28	g/cm ³	ASTM D792
1.22 to 1.28 6.0 to 12	g/cm³	ASTM D792 ASTM D1238
1.22 to 1.28 6.0 to 12 34 to 44	g/cm ³ g/10 min %	ASTM D792 ASTM D1238 ASTM D5630
1.22 to 1.28 6.0 to 12 34 to 44 Номинальное значение	g/cm ³ g/10 min % Единица измерения	ASTM D792 ASTM D1238 ASTM D5630 Метод испытания
1.22 to 1.28 6.0 to 12 34 to 44 Номинальное значение > 24.0	g/cm ³ g/10 min % Единица измерения МРа	ASTM D792 ASTM D1238 ASTM D5630 Metog испытания ASTM D638
	Хорошая химическая стойкост Хорошая устойчивость к ультр Высокая жесткость Низкая усадка Приятный внешний вид Устойчивость к царапинам Компоненты прибора Приборы Применение конструкции Промышленное применение Черный	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая жесткость Низкая усадка Приятный внешний вид Устойчивость к царапинам Компоненты прибора Приборы Применение конструкции Промышленное применение



* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

