

## ELASTOSIL® R 756/70

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Membranes, Automotive & Transportation

Membranes, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Automotive, Automotive & Transportation

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Plastics and Rubber Processing

Cables for Household Appliances, Cable Industry

Главная Информация			
Характеристики	Комплект низкого сжатия		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Уплотнение		
	Прокладки		
	Мембраны		
	Профили		
	Уплотнения		
	Клапаны/Детали Клапана		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
	Экструзия		
	Пресс-форма		
	Экструзионный профиль		
	Провод и кабель экструзии		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.16	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
Прочность на растяжение	9.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	380	%	DIN 53504

Комплект сжатия	17	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	22.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	56	%	DIN 53512

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

