

## WPP PP PPC7TF1.3-Natural

13% тальк

Polypropylene Copolymer

Washington Penn Plastic Co. Inc.

### Описание материалов:

WPP PP PPC7TF1.3-Natural is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 13% talc filler. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

Features include:

Copolymer

Good dimensional stability

Good stiffness

Impact resistance

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 13% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Жесткий, хороший		
	Сополимер		
	Хорошая ударопрочность		
Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.988	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	39	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	29.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup>	2400	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	4.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	129	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	73.0	°C	ISO 75-2/A

### Дополнительная информация

Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted

### NOTE

1. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

