

ELASTOSIL® LR 7665 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Оптическое применение
	Прозрачные детали
Метод обработки	Литье под давлением
	Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	54		DIN 53505
Удлинение при разрыве	180	%	DIN 53504
Tear Strength	8.30	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	56	%	DIN 53512
Электрическая прочность	27	kV/mm	DIN IEC 243
Сопротивление громкости	4.0E+15	ohms·cm	DIN IEC 93
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	2.0E-4		DIN VDE 0303

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



