

Ravago Compounds HM-372A (Comp)

Linear Low Density Polyethylene

Ravago Manufacturing Americas, LLC

Описание материалов:

Key Features:

UL component recognition listing (E141240), UL-94 V2 flame rating

Good moldability

Balance of toughness and rigidity

Good low temperature impact

Compounded for uniform additive dispersion

Standard, custom or special effect colors available

Also available in powder form as HMP-372A

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая плавность Хорошая прочность Высокая жесткость Устойчивость к зажиганию Ударопрочность при низкой температуре		
Номер файла UL	E141240		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			ASTM D792
-- 1	0.935	g/cm ³	
-- 2	1.01	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Compression Molded)	19.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	300	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная (Compression Molded)	724	MPa	ASTM D790
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.52 mm	V-2		
3.18 mm	V-2		

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cure Time ³	15.0 to 22.0	min
Oven Temperature ⁴	232 to 316	°C

NOTE

1. Base Resin
2. Base Compound
3. Start-up: 18 min
4. Start-up: 500°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat