

Vital-Line SHM7005

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Vital-Line SHM7005 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

The main features of Vital-Line SHM7005 are:

sterilizable

plasticization

Typical application areas include:

food contact applications

medical/health care

Главная Информация			
Характеристики	Не-фталатный пластификатор Дезинфекция оксида этилена		
Используется	Неспецифическое применение пищи Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	57 - 63		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	> 5.88	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 250	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность-Духовка (190°C)	> 30.0	min	ASTM D2115-92
Дополнительная информация			
Typical temperature profile for processing compound is from 125°C to 170°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process. Feeding zone: 125°C Mixing zone: 130°C~150°C Nozzle/Die zone: 150°C~170°C Mould temperature: 0°C~50°C			
NOTE			
1.	500 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

