

## Ebalta AH 120 / TC 60

Ероху; Epoxide

Ebalta Kunststoff GmbH

### Описание материалов:

Applications

Vehicle construction

Laminating resin also for heavy fabrics/bonded fabrics

Aircraft construction

Properties

low viscosity

high strength

high heat resistance

unfilled

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая термостойкость</p> <p>Высокая прочность</p> <p>Низкая вязкость</p>		
Используется	<p>Применение самолетов</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Ламинаты</p>		
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore D)	81 to 87	ISO 7619	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2880 to 3180	МПа	ISO 178
Флекторный стресс	115 to 135	МПа	ISO 178
Сжимающее напряжение	85.0 to 95.0	МПа	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	38 to 52	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	99.0 to 105	°C	ISO 75-2/B
Температура перехода стекла	94.0	°C	DSC
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 28		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Время доставки			

60°C	4.0 to 8.0	hr
80°C	5.0 to 6.0	hr
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (20°C)	1.08 to 1.12	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость (25°C)	0.50 to 0.70	Pa·s
Время отверждения (20°C)	36 to 48	hr
Срок службы горшка <sup>1</sup> (20°C)	60 to 70	min
NOTE		
1.	200 g	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat