

RTP 4000 A-1240 L

Минеральный

Polyphthalamide

RTP Company

Описание материалов:

Mineral

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный наполнитель | | |
| Соответствие RoHS | Свяжитесь с производителем | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.53 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток (3.20 mm) | 1.0 - 1.5 | % | ASTM D955 |
| Поглощение воды (23°C, 24 hr) | 0.14 | % | ASTM D570 |
| Moisture Content | 0.050 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 125 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 8960 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение | 117 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 2.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 7580 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 197 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (3.20 mm) | 48 | J/m | ASTM D256 |
| Незубчатый изод Impact (3.20 mm) | 750 | J/m | ASTM D4812 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, not annealed | 260 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, not annealed | 157 | °C | ASTM D648 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.) | HB | UL 94 | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 107 | °C | |
| Время сушки | 4.0 - 6.0 | hr | |
| Dew Point | -31.7 | °C | |

| | | |
|----------------------------------|------------|-----|
| Температура обработки (расплава) | 302 - 329 | °C |
| Температура формы | 135 - 163 | °C |
| Давление впрыска | 68.9 - 124 | MPa |

Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat