

Generic PUR, Unspecified - Glass Fiber

Стекловолокно

Polyurethane

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR, Unspecified - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25 - 1.67	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.10 - 0.31	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1460 - 11300	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	75.8 - 207	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, 23°C)	2.0 - 5.1	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	3250 - 11100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	103 - 303	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	98 - 240	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	370 - 690	J/m	ASTM D256
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	106 - 132	°C	
Время сушки	4.9 - 5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	210 - 249	°C	
Температура формы	29.5 - 107	°C	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR, Unspecified - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

