

Hifax TRC 277P S81533

15% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TRC 277P S81533 is a 15% talc filled PP copolymer, with high melt flow rate, good impact/stiffness balance, improved surface appearance and excellent UV resistance. Formula is improved to offer better aspect, especially on tiger stripes. This material has been coloured to create a metallic effect.

For regulatory compliance information, see Hifax TRC 277P S81533 Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS). This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 15% наполнитель по весу			
Добавка	Модификатор удара			
Характеристики	Модификация удара			
	Жесткий, хороший			
	Сополимер			
	Хорошая ударопрочность			
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению			
	Обрабатываемость, хорошая			
	Хорошая стабильность цвета			
	Хорошая стойкость к истиранию			
	Высокая яркость			
	Устойчивость к царапинам			
	Хороший внешний вид			
	Отличный внешний вид			
Используется	Применение в автомобильной области			
	Внешнее украшение автомобиля			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность (23°C)	1.01	g/cm³	ISO 1183/A	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1700	MPa	ISO 178/A	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Ударная прочность (23°C)	20	kJ/m²	ISO 179/1eA	



Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/B
NOTE			
1.	1.0 mm/min		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

