

SABIC® LDPE HP2023N

Low Density Polyethylene

SABIC Americas, Inc.

Описание материалов:

PRODUCT DESCRIPTION:

SABIC® LDPE HP2023N is a Low Density Polyethylene grade without slip and anti-block additives. It typically exhibits better draw down ability with high output. Films typically exhibit good optics and good heat seal properties.

TYPICAL APPLICATIONS:

Bags & pouches, general purpose film.

This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Оптическая производительность Хорошее Отшелушивание Хорошее уплотнение тепла Соответствие пищевого контакта		
Используется	Пленка Сумка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.923	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (0.0500 mm)	260	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (yield, 0.0500mm)	11.0	MPa	ISO 527-2
Коэффициент трения	> 80	%	ISO 8295
Blow-up Ratio	2.00 - 3.00		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	20 - 100 micron		
Tensile Stress			ISO 527-3
MD: Broken, 50 µm, blown film	25.0	MPa	ISO 527-3
TD: Broken, 50 µm, blown film	21.0	MPa	ISO 527-3
Удлинение при растяжении			ISO 527-3

MD: Broken, 50 µm, blown film	250	%	ISO 527-3
TD: Broken, 50 µm, blown film	600	%	ISO 527-3
Ударное падение Dart (50 µm, Blown Film)	110	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления (DSC)	111	°C	ISO 3146
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск			ASTM D2457
20, 50.0 µm, blown film	> 50		ASTM D2457
60, 50.0 µm, blown film	> 100		ASTM D2457
Haze (50.0 µm, Blown Film)	< 8.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Measured on 50 micron thickness blown film extruded at melt temperature of 180°C with BUR of 2.5			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	160 - 200	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

