ExxonMobil™ HDPE HD 9856B

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

HD-9856B is a high-density polyethylene blow molding resin used for high-performance packaging purposes. The container made of HD9856B has unique stiffness and environmental stress cracking resistance. These properties, together with excellent processability on continuous and continuous equipment, make it possible to significantly reduce the weight of products in a variety of uses and/or improve their rapid recycling capabilities. The HD-9856B does not contain any antistatic agents.

Главная Информация			
UL YellowCard	E311739-639721		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Плотность	0.957	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.46	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal)	> 1000	hr	ASTM D1693
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1450	MPa	ASTM D790A
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение	260	kJ/m²	ASTM D1822
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat